## LUBRICATING GREASE



0

# NIPPON GREASE CO.,LTD

〒230-0045

1-12-4,Suehiro-cho,Tsurumi-ku,Yokohama TEL:045(501)0775 FAX:045(504)2211 http://www.nippon-grease.co.jp

### ニグルーブ TRB

~次世代型ホイールベアリンググリース~

### 製品紹介

**ニグルーブ TRB**は、精製鉱物油を 基油とした極圧リチウム石けんグリー スです。

極圧性・機械安定性に優れ、高速・ 高荷重・耐衝撃荷重用のホイールベ アリング用グリースとしてご使用頂け ます。

#### 持長

- 一般的なホイールベアリンググリースに比べ 極圧性が特に優れています。
- 2. 耐熱性及び機械安定性に優れています。
- 3. 防錆性に優れています。
- 4. 外観が鮮やかな青色です。

・高荷重が掛かる潤滑箇所

(大型貨物車、トレーラ等)

- 振動衝撃、摺動部の潤滑
- ・各種産業機械の転がり・すべり軸受などの潤滑

#### 荷

次

- ·16Kペール缶
- ・2. 5K×6個/ケース

#### 代表性 状

試験項目					代表値	試験方法
外		観			青色半固体	目視
混	和ちょ	う度	(25°C)		235	JIS K 2220 7
滴		点		သိ	200	JIS K 2220 8
銅	板 腐	食	(100°C 24h)		合格	JIS K 2220 9
蒸	発	量	(99°C 22h)	mass%	0. 47	JIS K 2220 10
離	油	度	(100°C 24h)	mass%	0. 5	JIS K 2220 11
高速四球(融着荷重)			(1770min <sup>-1</sup> RT 10S)	N	2452	ASTM D 2596
ロール安定度試験 混和ちょう度(25℃)			(RT 20h)		280	ASTM D 1831 準拠
			(80°C 20h)		295	

151512/0001MS

- ●本商品の取扱については、容器に記入の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。
- ●掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。